



DATOS TÉCNICOS

AREXPAN	DOSIFICACIÓN					DENSIDAD HORMIGÓN Kg/m ³	CONDUCTIVIDAD TÉRMICA Kcal/hm°C	RESISTENCIA COMPRESIÓN Kp/cm ²	RETRACCIÓN 28 DÍAS mm
	DENSIDAD Kg/m ³	AREXPAN litros	CEMENTO 142,5R Kg	ARENA Kg	ARENA Kg				
3-10 mm	350	1.100	150	-	600	0,12	30	0,018	
8-18 mm	300	1.100	150	-	500	0,10	25	0,06	
3-10 mm	350	1.100	300	300	1.000	0,19	125	0,07	
0-5 mm	500	1.100	200	-	700	0,14	60	0,15	